

Таблица 1

Наименование показателей	Марка смеси					
	«ilmax 6600»	«ilmax 6650»	«ilmax 6700»	«ilmax 6705»	«ilmax 6715»	«ilmax X-plan»
Толщина слоя	5... 50 мм	5...50 мм	2...25 мм	2...60 мм	2...60 мм	2...20 мм
Время твердения	24 часа	4 часа	8 часов	3 часа	3 часа	6 часов
Время использования	20...25 минут	20...25 минут	20...25 минут	20...30 минут	20...30 минут	20...25 минут
Прочность раствора на сжатие, не менее	20 МПа	30 МПа	20 МПа	10 МПа	20 МПа	20 МПа
Прочность раствора на растяжение при изгибе, не менее	4 МПа	4 МПа	4 МПа	4 МПа	5 МПа	6 МПа
Расход 1 мм толщины слоя	1,9 кг/м <sup>2</sup>	1,8 кг/м <sup>2</sup>	1,8 кг/м <sup>2</sup>	1,5...1,6 кг/м <sup>2</sup>	1,4...1,5 кг/м <sup>3</sup>	1,7 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Мешки 25 кг	Мешки 25 кг	Мешки 24 кг	Мешки 20 кг	Мешки 20 кг	Мешки 25 кг



Таблица 3

Наименование состава	Дозировка		Время вы- работки за- меса, не более, мин.
	Смеси, кг	Вода, л	
«ilmax 6600»	25	5,0÷5,25	20÷25
«ilmax 6650»	25	4,0÷4,25	20÷25
«ilmax 6700»	24	4,8÷5,04	20÷25
«ilmax 6705»	20	4,0÷4,2	20÷30
«ilmax 6715»	20	4,0÷4,2	20÷25
«ilmax X-plan»	25	5,0÷5,25	20÷25
«Экабуд М100»	25	3,25÷3,5	60
«Экабуд М300»	25	3,25÷3,75	60
«Экабуд М500»	25	3,0÷3,5	30
«Экабуд Стяжка»	25	3,25÷3,5	60
«ilmax 5150»	25	3,25÷3,5	60
«ilmax 5150 зима»	25	3,25÷3,5	60
«ilmax thermo теплый пол»	15	2,85÷3,0	60

Таблица 4

Наименование технологических перерывов для материалов «ilmax» и «Экабуд»	Грунтовки				Смеси для изготовления стяжки							Самонивелирующиеся смеси					
	«ilmax 4120»	«ilmax 4180»	diamax EP 11	«Экабуд Грунт»	«Экабуд М100»	«Экабуд М300»	«Экабуд М500»	«Экабуд стяжка»	«ilmax 5150»	«ilmax 5150 зима»	«ilmax thermo теплый пол»	«ilmax 6600»	«ilmax 6650»	«ilmax 6700»	«ilmax 6705»	«ilmax 6715»	«ilmax X-plan»
Возможность передвигаться по застывшему слою	2...3 ч	2...3 ч	-	2...3 ч	48 ч	48 ч	10 ч	48 ч	24 ч	12 ч	24 ч	24 ч	4 ч	8 ч	3 ч	3 ч	6 ч
Время выработки замеса	-	-	20 мин.	-	1 ч	1 ч	30 минут	1 ч	1 ч	1 ч	1 ч	20...25 минут	20...25 минут	20...25 минут	20...30 минут	20...30 минут	20...25 минут
Дальнейшее производство работ	2...3 часа	2...3 часа	от 12 до 24 часов	2...3 часа	5...7 суток	5...7 суток	2...4 суток	7 суток	7 суток	7 суток	7 суток	4...6 суток	1 сутки	2...4 суток	1 сутки	1 сутки	2...4 суток