



ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1

- ✓ Нанесение прямо по ржавчине
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высокая адгезия



Описание	
Наименование продукции	Эмаль антикоррозионная прямо по ржавчине 3 в 1 ТУ ВУ 200551259.031-2023.
Свойства	<p>Эмаль для окраски металлических поверхностей</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, что позволяет значительно упростить и ускорить процесс окрашивания. ✓ Образующее глянцевое покрытие обеспечивает повышенную защиту металлических поверхностей от коррозии (не допускает развития подпленочной коррозии), атмосферных и механических воздействий.
Назначение	Эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания различных металлических поверхностей, узлов и агрегатов, оборудования с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 100 мкм. Эмаль применяется без предварительного грунтования. Для внутренней и наружной отделки.
Типы поверхностей для нанесения	Металлические поверхности.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, жировых загрязнений, масла, смазочных материалов, непрочной связанной с металлом ржавчины, окалины, старой отслоившейся краски. С новых металлических поверхностей механическим способом снять заусенцы, сгладить сварные швы и острые кромки. Металл обезжирить растворителем.
Нанесение	<p>Перед применением эмаль по ржавчине тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200).</p> <p>Эмаль наносят методом распыления, кистью или валиком.</p> <p>Окрашивание следует производить исключительно при положительной температуре: от 5 °С до 35 °С.</p> <p>Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С — 24 ч</p> <p>Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана. Для образования прочного</p>

	защитного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя. Эмали одного цвета, но различных партий могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.
Цвета	Белая, коричневая (RAL 8017), светло-серая (Ral 7001), темно-серая (Ral 7011), графитово-серая (Ral 7024), черная (Ral 9004).
Расход	100-180 г/м ² при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет эмали.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Модифицированный алкидный лак, растворитель, пигменты, наполнитель и другие функциональные добавки.
Информация	
Гарантийный срок хранения	18 месяцев.
Условия хранения	Хранить в плотно укупленной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вредно при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.
Объем/масса	0,9 кг; 1,8 кг.