



# KERAMIK

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Длина стороны плитки	до 33 см	
Тип покрытия	Стена	Пол
Керамическая и крупноформатная плитка <sup>1</sup>	+	+
Керамогранит и маловпитывающая плитка	+	+
Природный камень	+	+
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	+	+
Тип основания	Стена	Пол
Недеформирующееся	+	+
Деформирующееся	+	+
Критическое	+	+
«Теплый пол»	+	+
Сфера работ	Стена	Пол
Помещения с нормальной влажностью	+	+
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	+	+
Бассейн	+	+
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)	+	+

<sup>1</sup> Применяется для укладки керамической плитки по ГОСТ 13996 со средним (не менее 3%) и высоким (не менее 10%) водопоглощением и других облицовочных материалов с водопоглощением по ГОСТ 27180 не менее 3%.

Применение продукта рекомендовано без ограничений.

Применение данного продукта не рекомендуется, поэтому замену среди других продуктов Bergauf.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	Серый
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25 мм
Характеристики применения	
Расход <sup>2</sup> сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 1 мм	От 1,2 кг
Рекомендуемая толщина слоя	3-10 мм
Открытое время	Не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки через 10 мин
Время полного набора прочности	28 суток
Затирка швов допускается через	24 часа
Можно ходить через	24 часа
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +30 °C
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток	Не менее 0,5 МПа

<sup>2</sup> Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, используемыми инструментами, а также другими факторами, за которые производитель ответственности несет.

Внимание! Время затирки швов и прохода указано из расчета в следующих условиях температура окружающего воздуха – 20±2 °C; влажность – 60±10%. Более высокие температуры сокращают время, низкие увеличивают время обработки и высыхания.

## СОСТАВ

На цементном вяжущем, заполнители и модифицирующие добавки.

## ХРАНЕНИЕ

Клеевые смеси следует хранить в упаковке изготовителя, в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида, на открытых и закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесами.

Продукт не является опасным по ГОСТ Р 57478–2017

## СРОК ГОДНОСТИ

Изготовитель гарантирует соответствие клеевой смеси требованиям ГОСТ Р 56387 и возможность ее применения по назначению в течение установленного срока ее хранения при соблюдении правил ее транспортирования и хранения при поставке в упаковке на момент поставки.

Срок хранения упакованных клеевых смесей должен составлять не менее 12 месяцев с даты изготовления.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованные клеевые смеси перевозят в транспортной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкций изготовителя. При транспортировании клеевых смесей должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.



Член Союза производителей сухих строительных смесей  
По результатам исследований рынка сухих строительных смесей в РФ  
за 2020 год (Строительная Информация)



Специальная Олимпиада  
РОССИЯ  
Свердловская область



Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии»  
включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики



4 607151 080019

Главный технолог



Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 56387  
Дата изготовления: см. на упаковке

Смесь сухая клеевая СО, ГОСТ Р 56387

Основные показатели качества: влажность сухой смеси – не более 0,5%; способность к смачиванию – не менее 10 минут.

Область применения: для крепления облицовочных плит в процессе устройства плиточной облицовки внутренних поверхностей при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Keramik  
Желіп КЕРАМИКАЛЫҚ ТАҚТАҒА АРНАЛҒАН.

Салмағы: 25 кг.

Негіздеменің типі: Майыспайтын. Жұмыстар саласы: Үлгілділіктері қалыпты орынжайлар; Үлгілділіктері жоғары орынжайлар (ванна бөлмесі); Техникалық сипаттамалары.

Әнімнің сипаттамалары. Түсі: Сұр. Тұтқыр: Цемент. Көлдану сипаттамалары: Қабат 3 мм болған кезде құрғақ көслөнің 1 м<sup>2</sup> жерге шыныбы: ~2,5 кг; Қабаттың ұсынылатын қалыңдығы: 3-10 мм; Ашық ыдыстасы дайын ертіндінде қолдануға жарамдылығы: 3 сағаттан кейін; Беріктіктің толық жыныстының уақыты: 28 тәуілдік. 24 сағат (Қабырга), 48 сағат (Еден). 48 сағаттан кейін сұртуге болады.

Негіздеменің температурасы: +5-тен +30°C-ге дейін; Сығудағы беріктірі (28 тәуілдікten кейін): 10 МПа Бұлғалдік беріктірі (28 тәуілдікten кейін): 2 МПа; Құрамы: Цементтік тұтқылранған, бәлішепенген күм, минералдық толықтырыштар, түрлендірілген полимерлік көспалар.

Ертіндінің дайындауда: Ертіндінің дайындауда үшін таза сыйымдықтардың және құрал-саймандарды пайдаланыңыз.

Көспалы сунум (+5-тен +25°C-ге дейінгі) араластыру үйлесімі: Құрғақ көспалы ақырындан суга көсады.

1 кг көспалға – 0,19–0,22 л су;

25 кг көспалға – 4,75–5,5 л су.

Біркелкі көспа түзілгенге дейін араластырыңыз Барлық химиялық реакциялар аяқталғанға дейін 5 минут күте тұрыныз. Қайтадан араластырыңыз. Қауіпсіздік техникасы.

Материалдың көзге жөне тыныс алу жолдарына тиіп кетуге жол берменіз.

Сақтау: Құрғақ орынжайда және жабық зауыттың қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 12 айдың құрайды.

Әнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген

Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75.

Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99);

E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru

## ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЕСИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЙ

1 Выбор клеевых смесей для устройства облицовочных покрытий зданий и сооружений, а также производство отделочных работ на строительной площадке должны вестись с соблюдением рекомендаций изготовителя клеевой смеси, требований настоящего стандарта, [8], [9], [10], СП 2.2.2.1327-03, СП 2.13130.2012, СП 44.13330.2011, СП 49.13330.2010, СП 50.13330.2012, СП 54.13330.2016, СП 60.13330.2016, СП 71.13330.2017, СП 112.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 131.13330.2012, СП 255.1325800.2016 и иной проектной и рабочей документации.

2 Не допускается применение клеевых смесей класса С0:

– для производства работ по устройству плиточной облицовки поверхностей керамической плиткой по ГОСТ 13996 с низким водопоглощением (менее 3%), керамогранитными плитами по ГОСТ Р 57141, стеклянными, поливинилхлоридными плитами, а также иными видами и типами плит (клинкерными плитами, плитами из натурального или искусственного камня и т.п.) с водопоглощением по ГОСТ 27180 менее 3%;  
– для облицовки неотапливаемых помещений, фасадов, балконов, террас и иных поверхностей, не защищенных от факторов окружающей среды;  
– для производства работ по устройству плиточной облицовки поверхностей зданий и сооружений, подверженных постоянному, длительному, кратковременному или циклическому нагреву до повышенных и высоких температур, включая облицовку печей, каминов, дымоходов и устройства теплого пола.

3 В рамках ГОСТ Р 56387 применение эластичизаторов и других дополнительных добавок для клеевых смесей не предусмотрено. В случае введения в клеевые смеси любых типов таких добавок полную ответственность за показатели качества и безопасность клеевых растворов смесей и растворов несет производитель работ. Информацию о свойствах таких добавок, их технических характеристиках, применении, влиянии на показатели качества и безопасности клеевых смесей следует уточнять в документах о качестве и/или в маркировке на данные добавки. Для применения в составе клеевых смесей изготовитель добавок должен подтвердить соответствие показателей качества клеевых смесей с данными добавками требованиям пункта 5.3 ГОСТ Р 56387.

### ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1 Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 и обладать достаточной несущей способностью.

2 Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

3 В случае необходимости произвести выравнивание поверхности.

Для неровностей до 10 мм – рекомендуется использовать клей Bergauf KERAMIK для заделки локальных неровностей не менее чем за 1 сутки до приклейивания плитки.

Для неровностей более 10 мм – рекомендуется использовать соответствующий материал из линейки Bergauf.

4 Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой Bergauf согласно данным из таблицы.

Внимание! В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия:

Тип грунтовки	Bergauf Primagrunt	Bergauf Tiegrunt	Bergauf Aqua Grunt	Bergauf Beton Kontakt
Ячеистый блок, газоблок	+	2 раза	1:2 (2 раза)	+
Цементная штукатурка	+		1:3	+
Бетон, железобетон	+		1:3	+
Гладкий бетон	+		1:3	+
Цементная гидроизоляция			1:3	+

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1 Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

2 Затирить смесь водой (от +5 до +25 °C) в пропорции (сухую смесь добавляют в воду постепенно):

на 1 кг смеси – 0,19–0,22 л воды;

на 25 кг смеси – 4,75–5,5 л воды.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затирания водой и порядка приготовления раствора.

3 Перемешать до получения однородной массы.

4 Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

5 Повторно перемешать.