

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел. + 375 17 343-90-94, + 375 17 272-98-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.4330.22

Дата регистрации « 22 » августа 2022 г.
Действительно до « 22 » августа 2023 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Подложка из древесноволокнистой плиты FIBRIS IZOPANEL под напольные
покрытия

2. Назначение

для устройства выравнивающего, тепло- и звукоизолирующего слоя в
конструкции полов

3. Изготовитель

FIBRIS S.A., 37-700, Przemyśl, ul. Ofiar Katynia, 17, Республика Польша

4. Заявитель

Частное торговое унитарное предприятие «БоМакСтрой», 223053, Минская обл.,
Минский р-н, Боровлянский с/с, 81/1-4, район д. Дроздово, каб. 59, Республика
Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 17.08.2022 № 96-2, выданного ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290;
- протокола испытаний от 16.08.2022 № 1041-1-22, выданного Лабораторией Сертификационных и Независимых Технических Испытаний ООО «СИНТИлаб», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5176;
- протокола испытаний от 05.08.2022 № 13(3)-282/22, выданного ЦИСП РУП «Стройтехнорм», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494;
- протокола испытаний от 15.08.2022 № 09/9985/2022, выданного Лабораторной службой ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0484.

6. Техническое свидетельство действует на

партию в размере 1260000 м² согласно контракту поставки от 28.06.2022 № 28/06-22.

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование и адрес изготовителя (FISRIS S.A., 37-700, Przemyśl, ul. Ofiar Katynia, 17), логотип (FIBRIS), наименование подложки (naturalny podklad izolacyjny pod podlogi laminowane, wykladziny i parkiety IZOPANEL), количество (15 szt., 6,99 м²), размер (590x790x4) мм, назначение и область применения, технические условия использования, физико-механические свойства, дата изготовления, штриховой код, знаки соответствия».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

22 августа 2022 г.

№ 0017665



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.4330.22

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

подложки из древесноволокнистой плиты FIBRIS IZOPANEL под напольные покрытия, размером (590x790x4) мм, производства FIBRIS S.A., Республика Польша.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Отклонения от линейных размеров, %: - толщина; - ширина	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	+ 0,1 + 0,8
2.	Отклонение от прямоугольности смежных кромок, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	+ 0,3
3.	Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	+ 0,5
4.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 10634	253
5.	Влажность, %	ГОСТ 10634	8,5
6.	Разбухание по толщине за 2 ч, %	ГОСТ 10634	9,0
7.	Водопоглощение за 2 ч нахождения в воде, %	ГОСТ 10634	364,6
8.	Предел прочности при изгибе, МПа: - вдоль; - поперек	ГОСТ 10635	1,7 1,7
9.	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа	ГОСТ 10636	0,05
10.	Теплопроводность, при температуре (25 ± 5)°С, Вт/(м· °С)	СТБ 1618	0,0475
11.	Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108, МВИ.МН 4779	110 ± 23
12.	Улучшение изоляции ударного шума перекрытием за счет укладки подложки, дБ	ГОСТ 27296	21
13.	Формальдегид в воздухе, мг/м ³	ГОСТ 30255	<0,003
Пожарно-технические показатели			
14.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	В3*

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
15.	Токсичность продуктов горения, группа	ГОСТ 12.1.044	T4*
16.	Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	Высокая*
17.	Распространение пламени по поверхности, группа	ГОСТ 30444	РП4*

Примечание: * - значения показателей, указанные в п.п. 14-17 таблицы 1, приведены без проведения испытаний, на основании информации, представленной заявителем.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0044555

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 05.4330.22

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на подложку из древесноволокнистой плиты FIBRIS IZOPANEL под напольные покрытия (далее – подложка), производства FIBRIS S.A., Республика Польша, предназначенную для устройства выравнивающего, тепло- и звукоизолирующего слоя в конструкции полов.

2. Подложка изготавливается на основе древесноволокнистой плиты.

Номенклатура размеров подложки и технические характеристики – согласно официальной информации изготовителя.

3. Отделочные работы с применением подложки следует осуществлять в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Подложку следует распаковать в помещении, где будет производиться монтаж минимум за 24 часа до укладки.

Основание, на которое будет укладываться подложка, должно быть чистым и сухим, с влажностью не более 3,5 %. При укладке подложки на основания над подвалами, гаражами и помещениями с повышенной влажностью необходимо использовать пароизоляцию.

4. Подложка упаковывается в прозрачную термоусадочную полимерную пленку. На упаковке с подложкой присутствует маркировка, содержащая следующую информацию: наименование и адрес изготовителя, логотип, наименование подложки, количество, размер, назначение и область применения, технические условия использования, физико-механические свойства, дату изготовления, штриховой код, знаки соответствия.

5. Проектирование, производство и приемку отделочных работ с применением подложки следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование подложки в упакованном виде следует осуществлять в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.

Подложку в упакованном виде хранят в закрытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 5 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или отопительных приборов, в местах, исключаяющих попадание прямых солнечных лучей, в условиях, исключаяющих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7. Ответственность за соответствие поставляемой подложки настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0044554